

	Текстура	Толщина стали, мм	Полимерная основа	Толщина покрытия, мкм	Защитный слой, г/м ²	Срок эксплуатации, лет	Гарантия на покрытие, лет	Гарантия на сквозную коррозию, лет	Гарантия на внешний вид, лет	Цветостойкость	Устойчивость к мех. повр-ям	Коррозионная стойкость	Обратная сторона
Grand Line													
STANDART													
Цинк		0,45/0,5/0,55		0	Zn 60-140			0,5					
Полиэстер	глянцевая, гладкая	0,4	полиэфир	25	Zn 60-100			2	5				
Полиэстер	глянцевая, гладкая	0,45	полиэфир	25	Zn 60-100			10	5				эпоксидная серая
Полиэстер	глянцевая, гладкая	0,5	полиэфир	25	Zn 80-100			15	5				
Полиэстер	глянцевая, гладкая	0,7 / 0,8	полиэфир	25	Zn 60-100			10	5				
Полиэстер двусторонний	матовая	0,4	полиэфир	25	Zn 60-100			2	1				двустороннее
Полиэстер двусторонний	глянцевая	0,4-0,45/0,7	полиэфир	25	Zn 60-140			10	5				двустороннее
DESIGN													
Print Premium	матовая, текстур. дерево	0,4 / 0,45	полиэфир	25	Zn 100-140			10	5				TwinColor, в зав-ти от цвета
Print-double Premium	матовая, текстур. дерево	0,45	полиэфир	25	Zn 100-140			10	5				двустороннее
Print Elite	матовая, текстур. дерево, камень	0,45	полиэфир	30	Zn 140			20	10				TwinColor
Print-double Elite	матовая, текстур. дерево	0,45	полиэфир	30	Zn 140			20	10				двустороннее
PREMIUM													
Drap	матовая, текстурированная	0,45/0,5	полиэфир	25	Zn 100-140			20	10	RUV3			эпоксидная серая
Drap TX	матовая, крупная текстура	0,45/0,5	полиэфир	25	Zn 100-140			20	10	RUV3			эпоксидная серая
Drap TR	матовая, крупная текстура	0,45	полиэфир	25	Zn 100-140			20	10				эпоксидная серая
Drap-double TX	матовая, текстурированная	0,45	полиэфир	25	Zn 140			20	10				двустороннее
Satin	глянцевая, гладкая	0,5	полиэфир	25	Zn 100-140			20	10	RUV3			эпоксидная серая
Rooftop Бархат	матовая, текстурированная	0,5	полиэфир	25-30	Zn 180			25	10	RUV3		отл.	эпоксидная серая
Satin Matt TX	матовая, крупная текстура	0,5	полиэфир	25	Zn 180			25	15	RUV3			эпоксидная серая
Satin Matt	матовая, текстурированная	0,5	полиэфир	35	Zn 180			25	15	RUV3			эпоксидная серая
PurLite Matt	матовая, текстурированная	0,5	полиуретан	35	Zn 180			30	15	RUV3			эпоксидная серая

	Текстура	Толщина стали, мм	Полимерная основа	Толщина покрытия, мкм	Защитный слой, г/м ²	Срок эксплуатации, лет	Гарантия на покрытие, лет	Гарантия на сквозную коррозию, лет	Гарантия на внешний вид, лет	Цветостойкость	Устойчивость к мех. повр-ям	Коррозионная стойкость	Обратная сторона
ELITE													
Atlas	гладкая	0,5	полиэфир	25	ZA 255			25	15				TwinColor
Atlas X	глянцевая, гладкая	0,5	полиэфир	25	Zn 275			25	15	RUV3			TwinColor
Velur	матовая, текстурированная	0,5	полиэфир	30-35	ZA 255			25	15				TwinColor
Velur X	матовая, текстурированная	0,5	полиэфир	30-35	Zn 275			25	15	RUV3			TwinColor
Quarzit Lite	матовая	0,5	полиуретан	25	ZA 255			30	15				TwinColor
PurPro	глянцевая, гладкая	0,5	полиуретан	40	Zn 275			40	20	RUV3	отл.	отл.	эпоксидная серая
PurPro Matt	матовая, текстурированная	0,5	полиуретан	50	Zn 275			40	20	RUV3			эпоксидная серая
Металл Профиль	глянцевая, гладкая	0,5	полиуретан	50	Zn 275			50	25				эпоксидная серая
GreenCoat Pural BT, matt	матовая, текстурированная	0,5	полиуретан	50	Zn 275			50	25				эпоксидная серая
Quarzit	глянцевая, гладкая	0,5	полиуретан	55	ZA 255			50	35				TwinColor
Металл Профиль													
Полиэстер	глянцевая	0,4/0,45	полиэфир	25	Zn 80-120	10	5			RUV3	удовл.	удовл.	серая
VikingMP	матовая, текстурированная	0,45/0,5	полиэфир	30	Zn 140	20	10			RUV3	хор.	хор.	серая
Matt MP	матовая	0,5	полиэфир	25		50	20			RUV3	хор.	хор.	серая
NormanMP	глянцевая	0,5	полиэфир	25	Zn 140	30	20			RUV3	удовл.	хор.	серая
AGNETA	глянцевая, имитирует медь	0,5	модиф. полиэстер	25	Zn 275	40	25			RUV4	отл.	отл.	серая
CLOUDY	гладкая матовая, имитирует глину	0,5	модиф. полиэстер	30	Zn 140	40	30			RUV4	хор.	хор.	серая
VALORI	матовая, утренняя изморось	0,5	модиф. полиэстер	30	Zn 140	50	30			RUV4	хор.	отл.	серая
PURETAN	глянцевая	0,5	полиуретан	35	Zn 275	40	30			RUV4	отл.	отл.	серая
PureTech Mat	матовая	0,5	полиуретан	35		50	35			RUV4	отл.	отл.	серая
VikingMP E	матовая	0,5	полиэфир + полиуретан	45	Zn 180	50	40			RUV4	отл.	отл.	серая
PURMAN	глянцевая, металлик	0,5	полиуретан	50	Zn 275	50	50			RUV4	отл.	отл.	серая
Аквасистем													
Polyester	глянцевая/матовая	0,45/0,5		30	Zn140			25					
Rooftop Шелк	глянцевая	0,5	полиэфир	25	Zn180			25-30					
Rooftop Бархат	матовая	0,5	полиэфир	30	Zn180			25-30					
Rooftop Кашемир	матовая	0,5	полиуретан	50	Zn275			45					
Pural	глянцевая/матовая	0,5		50/70				50					одностороннее